

	BİLYA-BASINÇ TEST FORMU (BALL-PRESSURE TEST FORM)	TARİH : (DATE) -
		RAPOR NO : (REPORT NO) -
ÜRÜN ADI (PRODUCT NAME) :		
KODU (CODE) : -		SİPARİŞ / MPS NO (ORDER NO) : -
NUMUNE ÜRÜN (SAMPLE PRODUCT) <input type="checkbox"/>	TİP TESTİ (TYPE TEST) <input type="checkbox"/>	
ÜRÜN / BİLEŞEN ÖZELLİKLERİ (FEATURES OF PRODUCT / COMPONENT) :		
Test cismi, akım taşıyan bir bölümdür. Fırın 125°C'ye ayarlandı. (The test object, a current-carrying part. Oven set to 125 °C) <input type="checkbox"/>		
Test cismi, akım taşımayan bir bölümdür. Fırın 75°C'ye ayarlandı. (The test object, a non current-carrying part. Oven set to 75 °C) <input type="checkbox"/>		
Ölçülen Bilya İz Çapı : 0,02 (Measured Diameter Ball Track)		
Deney Süresi: 1 saat (Test Time) (1 hour)	Deney Başlangıcı : - : - (Beginning Time)	Deney Bitişi : - : - (Finish Time)
Not: Parçayı fırından çıkardıktan sonra 10 s süreyle suya daldırınız. (Note: Soak in water for 10 seconds after removing from the oven part.)		
Bilya iz çapı ≤ 2 mm Armatür deneyi geçmiştir. <input type="checkbox"/> (Luminaire passed the test)	Bilya iz çapı > 2 mm Armatür deneyde başarısızdır. <input type="checkbox"/> (Luminaire failed the test)	
AÇIKLAMALAR (EXPLANATION)		
İlgili standart maddesi: TS EN 60598-1, Bölüm: 1, Madde: 13.2.1 Related article of the standard: EN 60598-1, Part: 1, Article: 13.2.1		
TESTİ YAPAN (TESTER)		ONAYLAYAN (APPROVED BY)